

**KLEJ DO STYROPIANU I DREWNA****1. Opis**

Gotowy do użycia, profesjonalny, rozpuszczalnikowy klej montażowy. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży w budownictwie. Spoina jest elastyczna i wodoodporna. Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.

Klej jest roztworem polimerów wielkocząsteczkowych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków tiksotropowych, wypełniaczy, wypełniaczy aktywnych oraz promotorów adhezji.

2. Właściwości

<u>Konsystencja:</u>	wysokolepka ciecz;
<u>Czas wstępnego wiązania:</u>	45 - 60 minut;
<u>Całkowity czas wiązania:</u>	24 h;
<u>Odporność termiczna spoiny:</u>	od -10 °C do +60 °C;
<u>Wydajność:</u>	1,5 – 2,5 m ² /kg (w zależności od rodzaju i porowatości podłoża).

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów wykończeniowych i dekoracyjnych wykonanych ze styropianu, drewna, materiałów drewnopochodnych, korka do podłoży betonowych, wapiennych, gipsowo-kartonowych, ligno-cementowych, tynku i innych podłoży zarówno porowatych jak i nieporowatych oraz do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych. Może być stosowany do klejenia ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej oraz ekranów za grzejnikowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia**4.1. Przygotowanie powierzchni**

Powierzchnie klejone należy wyrównać, oczyścić, odtłuścić np. „Acetonem” DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć np. „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.

4.2. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +30 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

4.3. Zalecenia

Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. W przypadku klejenia płytek i listew nałożyć dodatkowo krople na rogach klejonego elementu. Po około 30 - 60 sekundach złączyć i mocno docisnąć klejone przedmioty. W razie potrzeby istnieje możliwość pozycjonowania elementów bez odrywania od podłoża przez ok. 10 minut od nałożenia kleju (w zależności od chłonności podłoża).

4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia czyścić „Denaturatem” DRAGON. Zaschnięty klej można usunąć tylko mechanicznie.

4.5. Ograniczenia i uwagi

Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia kleju.

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DKSD050/BL	50 ml	tuba blistrowana

6. Okres ważności

2 lata



7. Uwagi

Warunki transportowania i przechowywania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +30°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować z dala od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. Stosować do wyrobów z twardego PCW. Przed zastosowaniem przeprowadzić próbę klejenia na niewidocznej powierzchni. Nie stosować do klejenia powierzchni z PE, PP, PTFE.

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

