



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DO BUTÓW

OPIS PRODUKTU

Poliuretanowy, bardzo mocny klej, który łatwo i trwale naprawi wszystkie rodzaje obuwia. Doskonały do zastosowań wymagających dużej elastyczności. Posiada wysoką odporność na odrywanie i zginanie. Tworzy bezbarwną oraz wodoodporną spoinę odporną na temp.: (-20÷80)°C.



KORZYŚCI

- Poliuretanowy
- Bardzo mocny
- Odporny na wibracje
- Odporność spoiny na temp.: (-20÷80)°C.



Wodoodporny



Czas wstępnego
wiązania: 2h



Elastyczny



Bezbarwny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do klejenia: skóry naturalnej i sztucznej, gumy, PCW, podeszw poliuretanowych. Nie klei PP, PE, PTFE, spienionego polistyrenu (styropian).

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy zszorstkuj papierem ściernym, dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść acetonem.
- Krok 2: Obie łączone powierzchnie posmaruj cienką warstwą kleju.
- Krok 3: Powierzchnie porowate po podsuszeniu posmaruj powtórnie.
- Krok 4: Po upływie ok. 5 minut klejone elementy mocno dociśnij.
- Krok 5: Odczekaj ok. 10-15 min.
- Krok 6: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze (5÷25)°C.
3. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść acetonem.
4. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.
5. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 48h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

 Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. (0÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Lekko gryzący
Lepkość kinematyczna	>20,5 mm ² /s w 40°C
Gęstość	0,8 ± 0,05 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	poliuretanowy
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	2 h
Pełna wytrzymałość spoiny	48 h
Rodzaj spoiny	elastyczna

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKO020/BL	5903649059659	PL	20 ml		12	60
DKO050/TD	5903649001436	PL	50 ml		25	60

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-07-15

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów.